

グラスファイバーメッシュ45 テクニカルデータシート

2013.05作成

NO.	試験項目	試験結果平均値	
1	繊維の織度 (Tex)	縦方向	330 Tex
		横方向	330 Tex
2	引張強度平均 (N/50mm)	縦方向 (最小値)	≥1,700N
		横方向 (最小値)	≥2,000N
3	水酸化ナトリウム5%水溶液浸透6時間後 引張強度平均 (N/50mm)	縦方向 (最小値)	≥850N
		横方向 (最小値)	≥1,000N
4	接着剤	アクリル系	
5	織り仕様	絡み織	
6	難燃性等級 (UL94 : 垂直燃焼試験)	V-0	
7	表面処理後の m^2 重量 (g/m 2)	160g ±3g/m 2	
8	表面処理前の m^2 重量 (g/m 2)	138 g/m 2	
9	メッシュ網目寸法 (mm)	4 × 4mm(±0.5)	
10	接着剤含有率 (%)	14±0.5%	
11	含水率 (%)	≤ 0.7%	
12	固定度 (N)	≥ 2.5±0.5 N	
13	標準幅 (cm)	100 cm	
14	巻長さ (m/巻)	50±0.3m/巻	

株式会社ヤマチコーポレーション 建材事業部

〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目1-17

北1条山地ビル3F

TEL : 011-261-9911 / FAX : 011-261-9922